

試験成績表

(有)伊東産業
静岡県浜松市中区住吉 1-14-1
TEL 053-474-3148
FAX 053-474-3150

製品名	シポトップ SU-E
-----	------------

項目	成績	規格
容器の中での状態	主剤	合格
	硬化剤	合格
塗装作業性	合格	かき混ぜたとき堅い塊がなく一様になること JIS K 5600-1-1 4.1
塗膜の外観	合格	塗装作業性に支障がないこと JIS K 5600-1-1 4.2
上塗り適合性	合格	塗膜の外観が正常であること JIS K 5600-1-1 4.4
耐衝撃性	合格	上塗りに支障がないこと JIS K 5600-3-4
鏡面光沢度	93	JIS K 5600-5-3 1/2 インチ 500g 50cm
耐屈曲性	φ 2mm 合格	JIS K 5600-4-7 60 度
耐カップリング性	8mm	JIS K 5600-5-1
付着性	分類 0	JIS K 5600-5-2
促進耐候性	82%	JIS K 5600-5-6 クロスカット法
乾燥時間	指蝕 5 分/ 硬化 18 時間	サンシャインウェザオメーター 1000 時間 光沢 20℃ 保持率
耐水性	異常なし	水道水 1ヶ月浸漬
耐温水性	異常なし	40℃温水 7日間浸漬