

シポテックス クール工法色別日射反射率

色	日射反射率			透過率 (1mm仕様)	日射吸収率	長波放射率
	全波長領域	可視光領域	近赤外領域			
白	89.0	89.7	89.0	0.06	10.94	0.89
ライトグレー	68.4	57.9	82.4	0.06	31.54	0.88
ライトブルー	64.6	57.0	74.8	0.06	35.34	0.88
ライトグリーン	60.8	48.1	77.6	0.06	39.14	0.88
イエロー	68.6	60.6	79.3	0.06	31.34	0.88